

ЗАТВОРЫ ОБРАТНЫЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 22445-88

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

УДК 621.646.248: 006.354

Группа Г18

ЗАТВОРЫ ОБРАТНЫЕ

ГОСТ

Основные параметры

22445-88

Check valves. Basic parameters

ОКП 37 0000

Дата введения 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - обратные затворы (клапаны обратные*) , применяемые для предотвращения обратного потока рабочей среды, на условное давление от 0,25 до 2,5 МПа (от 2,5 до 25 кгс/см²) с условными проходами от 15 до 2200 мм с температурой рабочей среды 873 К (600°С).

Стандарт не распространяется на энергетическую арматуру специального назначения.

Степень соответствия настоящего стандарта СТ СЭВ 4367.

1. Термины и определения - по ГОСТ 24856.

2. Основные параметры затворов должны соответствовать указанным в табл. 1—3

* Применяют для продукции, разработанной до внедрения ГОСТ 24856.

Таблица 1

Обратные чугунные затворы

Условное давление P _y , МПа (кгс/см ²)	Условный проход D _y , мм	Температура рабочей среды T, К(°С)	Тип присоединения к трубопроводу
1,0(10)	200	От 243 до 498 (от минус 30 до плюс 225}	Фланцевый, стяжной
	250		
	300		
	400		
	500		
	600		
	800		
1000			
1,6 (16)	50		
	65		
	80		
	100		
	150		
	200		
	250		
	300		
	400		
	500		
	600		
	800		
	1000		
	1200		
1400			

Таблица 2

Обратные стальные затворы

Условное давление P _y , МПа (кгс/см ²)	Условный проход D _y , мм	Температура рабочей среды T, К(°С)	Тип присоединения к трубопроводу
0,25 (2,5)	1200	От 253 до 373 (от минус 20 до плюс 100)	Стяжной, фланцевый, под приварку
	1400		
	1600		
	1800		
	2000		
	2200		
1,0 (10)	800		Стяжной, фланцевый, под приварку
	1000		
	1200		
	1400		
	1600		
	1800		
2000			

1,6 (16)	50 65 80 100 150 200 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000	От 233 до 523 (от минус 40 до плюс 250)	
2.5 (25)	50 65 80 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1400 1600 1800 200	От 233* до 698 (от минус 40* до плюс 425)	Стяжной, фланцевый, под приварку
4,0 (40)	50 65 80 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 1000	От 173 до 873 (от минус 100 до плюс 600)	Стяжной, фланцевый, под приварку

6,3 (63)	40 50 65 80 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800	От 233* до 698 (от минус 40* до плюс 425)	Стяжной, фланцевый, под приварку
8,0 (80)	200 300 400 500 700 800 100 1200 1400	От 233* до 373 (от минус 40* до плюс 100)	Стяжной, фланцевый, под приварку
10 (100)	50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800	От 233* до 873 (от минус 40* до плюс 600)	Стяжной, фланцевый, под приварку
12,5 (125)	300 400 500 700 1000 1400	От 233* до 373 (от минус 40* до плюс 100)	Стяжной, фланцевый, под приварку
16 (160)	50 65 80 100 150 200 250	От 233* до 873 (от минус 40* до плюс 600)	Стяжной, фланцевый, под приварку

	300 400		
25 (250)	50 65 80 100 150 200 250 300	От 233 до 698 (от минус 40 до плюс 425)	Стяжной, фланцевый, под приварку

* Для газопроводов 213 (минус 60.)

Таблица 3

Обратные затворы из титана и цветных металлов и сплавов

Условное давление P _y , МПа (кгс/см ²)	Условный проход D _y , мм	Температура рабочей среды T, К(°С)	Тип присоединения к трубопроводу
1,0(10)	50	От 243 до 498 (от минус 30 до плюс 225)	Фланцевый, стяжной
	80		
	100		
	150		
	200		
	250		
	300		
	400		
500			
1,6(16)	50		
	80		
	100		
	150		
	200		
	250		
	300		
	400		
500			
2,5 (25)	15*		Муфтовый
	25*		
	32*		Фланцевый, стяжной
	50		
	80		
	100		
	150		
	200		
	250		
	300		
	400		
	500		

* При новом проектировании не применять.

3. В табл. 1-3 указан оптимальный температурный диапазон применения обратных затворов.

Фактический диапазон температуры рабочей среды указан в технических условиях на затворы конкретных исполнений.

4. Масса обратных затворов безударного действия с конусным уплотнением приведена в приложении 2.

Масса обратных затворов другой конструкции указана в технических условиях на затворы конкретных исполнений.

5. В технически обоснованных случаях допускается разрабатывать обратные затворы на рабочее давление.

6. Для обратных затворов, нормативно-техническая документация на которые разработана до введения в действие настоящего стандарта, допускается условное давление 0,6; 6,4 МПа (6; 64 кгс/см²).

7. Климатические исполнения и условия эксплуатации должны соответствовать требованиям ГОСТ 115150 и указываться в технических условиях на затворы конкретных исполнений.

8. Показатели надежности обратных затворов - по стандартам и техническим условиям на конкретные исполнения затворов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное

Соответствие требований СТ СЭВ 4367 требованиям ГОСТ 22445-88

ГОСТ 22445—88		СТ СЭВ 4367	
Пункт	Содержание требований	Пункт	Содержание требований
2	Табл. 2, основные параметры обратных затворов для магистральных нефте- и газопроводов	2	Табл. 1 и 2, основные параметры обратных затворов для магистральных нефте- и газопроводов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное

МАССА ОБРАТНЫХ ЗАТВОРОВ БЕЗУДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ С КОНУСНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

Материал	Тип присоединения к трубопроводу	Условное давление, Ру, МПа (кгс/см ²)	Условный проход, Ду, мм	Масса кг, не более
Сталь	Под приварку	2,5	400	126
			600	379
		4,0	300	65
		8,0	500	215
		10,0	300	90

		16,0	50	2,5
			65	4,0
		25,0	100	16,0
			200	67,0
Чугун	Фланцевые	1,6	300	112
			400	240
			500	374
			800	939
	Стяжные с ответными фланцами	1,0	300	72
			400	194
			500	247
			600	355
		1,6	50	9,5
			80	16
			100	18
			150	32
Титан	Стяжные с ответными фланцами	2,5	50	6
			80	10
			100	17
			150	31
			200	52,2
			250	66